



Bona HARD WAX OIL

SCHICHTBILDENDES ÖL

Schützendes Öl für Holzböden im Innenbereich



Bona Hard Wax Oil ist eine ausgewogene Mischung aus natürlichen Ölen und Wachsen für einen hervorragenden Schutz von Parkett und Holzböden. Es erzeugt einen warmen Holzfarbton, bei gleichzeitiger Schaffung einer strapazierfähigen und schmutzabweisenden Oberfläche, die leicht zu reinigen ist. Bona Hard Wax Oil ist geruchsarm, einfach in der Anwendung und kann mit Rolle, Pinsel oder Glattspachtel verarbeitet werden. Es hinterlässt eine offene, atmungsaktive Oberfläche, die das Risiko einer Seitenverleimung verringert. Daher auch ideal für Fußböden auf Fußbodenheizungen.

- Robust und schmutzabweisend
- Wasserabweisend
- Geruchsarm
- Warmer Holzfarbton und natürlicher Look

(Stand Oktober 2024)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona HARD WAX OIL

SCHICHTBILDENDES ÖL

Schützendes Öl für Holzböden im Innenbereich

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Modifizierte, härtende Öle und Wachse
Glanzgrad:	Extra Matt 3%, Matt 10%, Halbmatt 20%
Verdünnung:	Nicht verdünnen
Trockenzeit:	Zwischen den Aufträgen u. Zwischenschliff: 6 – 8 Stunden* Leichte Nutzung: 18 Stunden* Abdeckbar: nach ca. 7 Tagen* *unter normalen, raumklimatischen Bedingungen 20°C/60% rel. Luftfeuchte. Auf gute Belüftung achten
Auftragsgerät:	Rostfreie Edelstahlspachtel, Bona Microfiber Roller 5 mm, Naturhaarpinsel, Fußbodenstreichbürste
Auftragsmenge:	ca. 20 – 24 m ² /Liter je Auftrag
Giscode:	Ö40+
Sicherheit:	Kennzeichnungsfrei
Werkzeuge reinigen:	Können unmittelbar nach dem Benutzen mit Bona S100 od. Testbenzin gereinigt werden. Angetrocknetes Material kann u. U. mit Aceton entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 3 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern oder transportieren, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern und transportieren (nicht über +30°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lieferform:	1 Liter, 2,5 Liter und 10 Liter Gebinde
Zertifikate:	DIBt, Z-157.10-178

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona Hard Wax Oil ist zu beachten

WARNUNG: BONA HARD WAX OIL ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN ODER ÄHNLICHES NUR IN GESCHLOSSENEN METALLBEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Das Hard Wax Oil muss sich auf die Raumtemperatur akklimatisiert haben. Optimale Verarbeitungsbedingungen herrschen bei 20 - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 - 50%. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit, niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit. **Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung beträgt 13°C.**

Sorgen Sie für eine gute Belüftung während der gesamten Anwendung und Trocknungs-/Aushärtungszeit.

Hinweis: Bona Hard Wax Oil kann bei tropischen Holzarten wie Ipê, Wenge, Merbau usw. Aushärtungsprobleme aufweisen. Um die Aushärtungsbedingungen auf diesen Hölzern und dergleichen zu verbessern, empfiehlt es sich,

(Stand Oktober 2024)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona HARD WAX OIL

SCHICHTBILDENDES ÖL

Schützendes Öl für Holzböden im Innenbereich

zunächst eine Schicht von Bona Craft Oil aufzutragen, die dann vollständig trocknen gelassen wird, bevor dann Hard Wax Oil aufgetragen wird.

AUFBAU EMPFEHLUNGEN

Alt. 1

2 x Bona Hard Wax Oil

Alt. 3

1 x Bona Rich Tone oder Bona Nordic Tone

1 x Bona Craft Oil 2K

1 x Bona Hard Wax Oil

Alt. 2

1 x Bona Craft Oil / Bona Craft Oil 2K

1 x Bona Hard Wax Oil

Alt. 4

1 x Bona Rich Tone

2 x Bona Hard Wax Oil

Wichtig

Lassen Sie jeden Auftrag von Bona Hard Wax Oil vollständig trocknen, bevor Sie mit der nachfolgenden Schicht fortfahren. In stark frequentierten Bereichen sollten 2 Schichten von Bona Hard Wax Oil verwendet werden, um den Schutz vor Verschleiß zu erhöhen.

VERARBEITUNG

Die Oberfläche muss trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein, und das Holz fachgerecht geschliffen worden sein. Es wird empfohlen, den letzten Schleifgang mit Schleifmitteln Körnung 120 durchzuführen.

1. Tragen Sie eine sehr dünne und gleichmäßige Schicht auf den gesamten Boden auf, und vermeiden Sie Pfützenbildungen. Wenn möglich in Faserrichtung des Holzes auftragen.
2. Mindestens 6 – 8 Stunden trocknen lassen. Sorgen Sie für gute Belüftung.
3. Schleifen Sie die Oberfläche mit einem Bona Scrad Pad (ohne Wings) oder Bona Diamond Abrasives Körnung 240 an.
4. Entfernen Sie den Staub gründlich und tragen eine weitere dünne Schicht auf den gesamten Boden auf, wie zuvor.
5. Lassen Sie die Fläche mind. 18 Stunden trocknen, bevor diese begangen wird. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, die Fläche noch etwas länger trocknen zu lassen.

Bitte separate Pflegeanweisung beachten.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282

(Stand Oktober 2024)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit